TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

LINA STALOWA OCYNKOWANA EN 12385-4 6x19+FC

HOT DIP GALV.STEEL WIRE ROPE EN 12385-4 6x19+FC

DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.
Ul.Krakowska 68, 32-860 Czchów
Tel / fax: 014 6635260
www.goralmet.pl



TEST KONTROLNY NR / TEST CONTROL NO.	**99/GM/2015**

ROZMIAR/SIZE ⌀	**Splot** Strand				**Masa/m.** Weight/m. **[kg]**	**Wytrzymałość na rozciąganie** Tensile strenght **[N/mm^2] [Mpa]**	**Obciąż. zrywające** Breaking load **[kN]**
4 mm	RHRL				0.055	1770	8.7
5 mm	RHRL				0.086	1770	13.6
6 mm	RHRL				0.124	1770	19.6
8 mm	RHRL				0.221	1770	34.8
10 mm	RHRL				0.346	1770	54.3
12 mm	RHRL				0.498	1770	78.2

MATERIAŁ / MATERIAL	**POKRYCIE** / COVERING
C7	*ocynk ogniowy / hot dip galv.*

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

badania wykonał / tested by :
Przedsiębiorstwo "Góralmet"
Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH, ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY GÓRALMET

DATA / DATE
5.01.2015