

TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

GM32-G8 OGNIWO ZAWIESIOWE ZBIORCZE EN 1677-4

GM32-G8 MASTER LINK ASSEMBLY EN 1677-4


DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

Tel / fax: 014 6635260

www.goralmet.pl



TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

79/GM/2015

ROZMIAR/SIZE	A	B	D	S	a	b	d	Masa/szt Weight/pc	Obciąż. znamion. Working load	Siła próby Proof force	Siła zrywająca Breaking force
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[T]	[kN]	[kN]
6 mm	135	75	18	7.5	54	25	14	1.272	2.36	57.9	92.6
7 mm	135	75	18	7.5	60	36	14	1.338	3.15	77.2	124.0
8 mm	160	90	22	7.5	70	34	16	2.210	4.25	104.2	166.7
10 mm	180	100	25	11	85	40	18	3.235	6.7	164.3	262.8
13 mm	200	110	32	13	115	50	22	5.941	11.2	275.0	439.0
16 mm	260	140	37.5	17	140	65	25	9.448	17	416.8	666.9
18 mm	340	180	46.5	21.5	180	100	32	19.800	21.2	520.0	832.0
20 mm	350	190	50	20	180	100	32	23.000	26.5	649.7	1039.5
22 mm	350	190	50	23.5	180	100	35	25.000	31.5	772.0	1240.0
26 mm	400	200	56	26.5	200	110	39	35.800	45	1103.3	1765.2
28 mm	430	220	63	32	200	110	44	47.500	50	1230.0	1960.0
32 mm	460	250	72	35	200	110	48	64.000	67	1642.6	2628.2

MATERIAŁ / MATERIAL

20CrNiMo

POKRYCIE / COVERING

lakier / paint

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

artykuł posiada sygnaturę dostawcy - "GM"
product with supplier's signature - "GM"

badania wykonał / tested by :

Przedsiębiorstwo "Góralmet"

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,
ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY
GÓRALMET**

DATA / DATE

5.01.2015